



## SHOW UP エアゾール 取扱説明書

### ご使用方法

- 塗装面のゴミ、油分、さび、ワックス等をしっかり除去して下さい。
- 足付け・各種プライマー、必要であればサフェーサー処理して下さい。
- 使用前に必ず容器を十分に振り、しっかりと攪拌して下さい。
- 湿度の高い日の塗装は避けて下さい。
- 塗料を吹き付ける時は、15 c mから 30 c m離し、平行に吹きつけてください。
- 一度に厚塗りせず、薄く塗り重ねるようにし、塗装毎に2～3分の間隔をあけて塗装して下さい。
- 塗料を使いきったら噴射音が消えるまでガスを抜き、それぞれの自治体の法令に従い処理して下さい。

### マジョーラ エアゾール 表塗り（プラモデル、小物、DIY）の場合

1. **ベースカラーリアルブラックエアゾール又は PC バインダーブラックエアゾールを隠ぺいするまで塗装して下さい。**
2. ベースカラーリアルブラックエアゾール乾燥後、マジョーラエアゾールをお好みの色になるまで塗装して下さい。  
(塗装回数目安 6回～8回)
3. マジョーラエアゾール乾燥後、PC バインダークリアーエアゾールを使用しトップ コートをして下さい。

### マジョーラ エアゾール 裏塗り（ポリカボディー）の場合

1. PC バインダークリアー エアゾールを2回程度薄く塗装して下さい。
2. PC バインダーエアゾール乾燥後、マジョーラエアゾールをお好みの色になるまで塗装して下さい  
(塗装回数目安 6回～8回)

### 3. マジョーラエアゾール乾燥後、PC バインダーブラックエアゾールで裏打ち塗装して下さい。

※マジョーラ エアゾール 表塗り（プラモデル）の場合、PC バインダーブラック エアゾールを、ベースカラーリアルブラックエアゾールの代用としてご使用可能です。

#### 注意事項

- 有機溶剤が含まれますので換気を十分に行い、火気厳禁で行って下さい。
- 塗料が飛び散っても差し支えないところで行って下さい。
- 過度な厚塗りは、ポリカーボネート、ポリスチレンなどのプラスチック素材にダメージを与え、溶けやクラックなどのトラブルになります。
- PC バインダー乾燥不足は、塗料割れや密着不良の原因となりますので十分に乾燥させてから次の工程に進んでください。

#### 保管上の注意点

- 缶のサビを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には絶対に置かないこと。
- 車の中、暖房器具、火花の出る周辺や 40℃以上になる所には絶対に置かない事。
- ノズルのつまりを防止するために使用後は容器をさかさまにしてボタンを押し 1～2 秒カラ吹きをし、ノズルを布などでよく拭いておく。
- 残った塗料はキャップをして、直射日光を避けて、幼児の手の届かないところに保存し、子供がいたずらしないよう保管します。